

# Fosroc® Nitocote CM660



constructive solutions

## Lanksti cementinė hidroizoliacija

### Naudojama

Nitocote CM660 yra naudojama vandens apsaugai atraminėse konstrukcijose ir konstrukcijose:

- Geriamojo vandens talpyklose
- Rezervuoruose
- Kanaluose
- Pralaidose
- Balkonuose
- Plokščiuose stoguose
- Šuliniuose
- Pastatų renovacijose

### Privalumai

- Galima naudoti prie viešojo vandens tiekimo
- Atlaiko didelius teigiamus ir neigiamus hidrostatinius spaudimus
- Geras sukibimas su betonu ir mūru
- Produktas yra pilkos spalvos kas leidžia jam būti kaip baigiamasis sluoksnis
- Hidroizoliuoja paviršiaus įtrūkimus
- Nereikia gruntuoti

### Standartai


Nitocote CM660 yra patvirtintas naudojimui su viešojo vandens tiekimu pagal:

- Specifiniai migravimai pagal RD1262/2005.
- Pagaminta iš žaliavų kurios yra įtrauktos i leidžiamų naudoti medžiagų sąrašą dėl plastikinių medžiagų, skritų liestis su maistu ir gamyba pagal RD 118/2003.

### Aprašymas

Nitocote CM660 yra dvikomponentė cementinė hidroizoliacija tiekiami supakuota. Nitocote CM660 yra pilkos spalvos.

Gali toleruoti įtrūkimus iki 0,8 mm po sluoksnio sustingimo, jeigu cementinės hidroizoliacijos sluoksnis buvo įrengiamas ne plonesnis nei 2 mm.

 0099
<b>Nitocote CM660</b>
Fosroc Euco, S.A. Gasteiz Bidea, 11 48213 Izurtza - Bizkaia
10
<b>1742106</b> EN 1504-2:2004 Produktas paviršiaus apsaugai
Atsparumas dilimui: Svorio met. <3000 mg Kapiliarinė absorbcija ir vandens pralaidumas: < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup> Atsparumas smūgiams: Class III ≥ 20 Nm Tiesioginis lipnumas: ≥ 1,5 MPa Reakcija į ugnį: klasė A2 s1 d0 Pavoingos medžiagos: atitinka 5.3

### Savybės

Testas	rezultatas
<b>Tankis:</b>	1,75 – 1,93 kg/L
<b>Granulometrija:</b>	0-0,3 mm
<b>Maišymo santykis l/p:</b>	0,39 (9 kg skysčio / 23 kg miltelių)
<b>Sluoksnio storis:</b>	1-1,5 mm storio (mažiausiai 2 sluoksniai, įrengiant kas 6 valandas)
<b>Veiksnumas:</b>	1 valanda
<b>Galimybė apdailai:</b>	5 valandos
<b>Sustingimas:</b>	5 - 7 d
<b>Išėiga:</b>	2,5 kg/m <sup>2</sup> (2 sluoksniams)
<b>Atsparumas teigiamam vandens slėgiui:</b>	7 bar (70 m virš vandens lygio)
<b>Atsparumas neigiamam vandens slėgiui:</b>	3 bar (30 m virš vandens lygio)
<b>Atsparumas vandens garams (H.R. 50-95%):</b>	~ 4800 ant drėgno paviršiaus

# Fosroc® Nitocote CM660

## Įrengimo instrukcija

### Paviršiaus paruošimas

Visi paviršiai ant kurių bus įrengiama cementinės hidroizoliacijos sluoksnis turi būti be alyvos, riebalų, vaško, purvo ar kitos formos pašalinių medžiagų, kurios gali paveikti sukibimą. Paprastai, betono paviršiai gali būti valomi aukšto slėgio vandens srove ir plovikliu. Prastos kokybės, lužtantys ar užteršti paviršiai turi būti nuvalyti smeliasrove.

Tokie paviršiai kurie turi galias oro duobes arba kitus defektus turi būti sutvarkyti naudojant Fosroc remontinius mišinius arba skiedinius.

Paviršius turi būti drėgnas, bet ne šlapias ir minimalios 8°C temperatūros.

### Maišymas

Nitocote CM660 yra tiekiamas iš anksto supakuotaw:v 23 kg komponento A (milteliai) ir 9 kg B skiediklio.

Skystas komponentas supilamas į maišymo būgną. Miltelių komponentas tada yra palaipsniui pilamas į skystį ir maišomas su spiraliniu mechaniniu mikseriu. Maišymas tęsiamas, nuolat maišant komponentus kol jie netampa vienu komponentu be putų ir purslų. Šis procesas turi trukti 3 - 5 minutes.

### Įrengimas

Nitocote CM660 yra įrengiamas naudojant šepetį arba volelį. Galimas mechaninis įrengimas. Įrengimas mentele nėra rekomenduojamas dėl produkto struktūros.

Leiskite pirmam sluoksniui stingti mažiausiai 6 valandas. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo paviršiaus temperatūros, santykinės drėgmės ir oro judėjimo. Aukšta temperatūra ir/arba mažas oro drėgnumas sumažina džiūvimo laikas. Antrasis sluoksnis turėtų būti taikomas kai ant pirmo sluoksnio nėra matoma lietim

žymių.

### Valymas

Iškarto po įrengimo visus įrankius reikia nuplauti po švari vandeniu. Sukietėjusi medžiaga ant įrankių gali būti pašalinta mechaniniu būdu naudojant Fosroc 501 tirpiklį.

## Apribojimai

Patartina įrenginėti dangą su antišarmine sintetinė medžiaga betono siūlėse esant žemai temperatūrai.

## Tiekiamas

<b>Nitocote CM660:</b>	32 kg pakuotėse (Milteliai: 23 kg maišais Skystas: 9 kg induose)
------------------------	--

## Sandėliavimas

Nitocote CM660 Galiojimo laikas yra 12 mėnesių laikant sausomis sąlygomis jo originalioje pakuotėje. Laikant aukštoje temperatūroje ir esant dideliai drėgmei galiojimo laikas gali sutrumpėti.

## Atsargumo priemonės

### Sveikata ir saugumas

Venkite įkvėpti dulkių, ir bet kokio sąlyčio su oda ar akimis. Pirštinės, akiniai ir dulkių kaukė turi būti dėvimi. Kremai suteikiantys papildomą apsaugą. Jei kontaktas su oda įvyksta, nuplaukite vandeniu. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją - **neskatinkite** vėmimo.

### Ugnis

Nitocote CM660 nėra degus.

Dėl detalesnės informacijos žiūrėkite ant produkto etiketės.



## Fosroc Euco, s.a.

Gasteiz Bidea, 11  
48213 Izurtza (Bizkaia)

[www.fosroc.com](http://www.fosroc.com)

### Svarbi pastaba

Fosroc produktai yra apdrausti nuo defektyvių medžiagų ir gamybos ir yra parduodami pagal standartines Prekių ir Paslaugų Tiekimo Sąlygas. Šio dokumento kopijos gali būti pateiktos, jei to reikalaujama. Fosroc siekia, jog pateikiami patarimai, rekomendacijos, specifikacijos ar informacija būtų teisingi, bet dėl to, jog kompanija tiesiogiai nekontroliuoja kaip įrengiami jos produktai, ji negali prisimti jokios atsakomybės, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančios iš produktų naudojimo, kuris neatitinka pateiktų patarimų, rekomendacijų, specifikacijų ar informacijos

### Atstovas Lietuvoje UAB "DAUDA"

telefonas:  
+370 5 212 4559

faksas:  
+370 5 231 2145

el. paštas:  
info@dauda.lt

